

99,95% концентрату среднетяжелых РЭЭ при заданной степени обогащения в приведенных выше расчетах 99%. Из полученных растворов были осаждены оксалаты соответствующих РЭЭ при 60°C 15% водным раствором щавелевой кислоты при 50% -ном ее избытке. Полученные оксалатные осадки высушивали на воздухе при 100°C, помешали в керамические тигли и прокаливали в муфельной печи при 800°C в течение 2 часов.

Анализ полученных твердых оксидов показал, что содержание РЭЭ легкой группы в концентрате ЛРЭЭ составляет 98,12%, а в концентрате среднетяжелых РЭЭ – 99,9%. Незначительное различие в составе, рассчитанном по данным содержания РЭЭ в рэкстракте и в твердой фазе, обусловлены, по-видимому, ошибками аналитического определения.

Таким образом, проведенные испытания показали, что концентрат легкой группы соответствует 98-99%-ному концентрату РЭЭ, содержащему лантан, церий, празеодим и неодим. Концентрат среднетяжелой группы соответствует 99,9% концентрату РЭЭ, содержащему до 40% иттрия и 60% суммы средних и тяжелых РЭЭ.

Достигнутые результаты, совпадающие с результатами расчета по «Корпусову», обусловлены, прежде всего равновесными условиями проведения процесса, которые не всегда могут быть осуществлены в экстракционных каскадах из смесителей-отстойников яичного типа промышленного производства. Достижение требуемого времени контакта фаз и времени их расслаивания позволяет счищать КПД одной ступени в лабораторном каскаде из делительных воронок практически равным 1. Использование лабораторного многоступенчатого экстракционного каскада позволяет определить эффективность экстракционной разделительной системы для равновесных условий проведения процесса и проводить сравнение с равновесными условиями в промышленных аппаратах.

Список используемых источников:
1. Химия долгоживущих осколочных элементов / Г.В. Корпусов, Л.М. Зайцев и др. / Под ред. акад. А.В.Николаева – М.: Атомиздат, 1970. – С. 111-180.

ЭКСТРАКЦИЯ GD, TB, DU ИЗ НИТРАТНЫХ СРЕД РАСТВОРАМИ ПАФНК

*Минченко М.В., Рябоченко М.Д., Синегрибова О.А.,
Степанов С.И.*

РХТУ им. Д.И. Менделеева

В последние годы в связи с ростом потребности современных областей техники в концентратах индивидуальных РЭЭ и, вследствие этого, с возникшей необходимостью восстановления отечественного производства РЭЭ, наблюдается новая волна интереса к исследованием в области извлечения и разделения этих элементов экстракционными методами, поскольку жидкостная экстракция продолжает оставаться единственным способом крупномасштабного производства индивидуальных РЭЭ высокой степени чистоты и их концентратов.

А.Н. Гурнов с сотр. [1] показали, что полиалкилфосфонитрильная кислота (ПАФНК) экстрагирует редкоземельные металлы из нитратных сред лучше, чем Д2ЭГФК, однако эти эксперименты были проведены в области микроконцентраций РЭЭ (2×10^{-5} моль/л).

В настоящей работе изучена экстракция в ПАФНК некоторых РЭЭ, а также иттрия из слабокислых азотнокислых растворов с концентрацией по металлу $\approx 0,2$ моль/л и сделана оценка селективности данного экстрагента.

ПАФНК представляет собой смесь полимеров общего вида: $O=P(OR)_2-[N=P(OR)(OH)]_n-N=P(OR)_2(OH)$, где $n=1-6$, R-2-этилпексил.

Потенциометрическое титрование раствором NaOH подтвердило наличие в ПАФНК OH-групп двух видов: концевых и связанных с атомами фосфора полимерной цепи. Насыщение 0,3 моль/л раствора ПАФНК лантаноидом (на

примере неодима) показало, что в реакции катионобмена ПАФНК с РЭЭ участвуют только концевые ОН-группы.

В качестве разбавителя был выбран РЭД-3. Экстракцию проводили при O:B=1:1. Исходными соединениями индивидуальных РЭЭ были нитраты (La, Ce(III), Nd, Sm, Yb), оксиды (Dy, Tb, Gd) и оксалаты (Ho), из которых прокаливанием получали оксиды. РЭЭ (а также иттрий) из их оксидов переводили в раствор длительным нагреванием с концентрированной HNO_3 .

Содержание РЭЭ и иттрия в индивидуальных растворах определяли комплексонометрическим титрованием, при совместном присутствии – методом ICP (на плазменном спектрометре «Jobin Yvon 38P»).

Исследована экстракция в ПАФНК следующих РЭЭ: La, Ce(III), Nd, Sm, Gd, Dy, Ho, Yb и иттрия. Чтобы избежать осложнений при расслаивании экстракционных эмульсий, связанных с появлением межфазных образований коллоидной природы [2], был использован модификатор (октанол) в количестве 7% об.

Коэффициенты распределения РЭЭ и иттрия при экстракции из 0,2 моль/л нитратных растворов с кислотностью 0,1 моль/л HNO_3 в 0,3 моль/л ПАФНК показаны на рис.1.




Рисунок 1 - Зависимость коэффициентов распределения РЭЭ от атомного номера при экстракции в ПАФНК

$[\text{HNO}_3] = 0,1 \text{ моль/л}$; $[\text{РЭЭ}] = 0,26 \text{ моль/л}$; $[\text{ПАФНК}] = 0,3 \text{ моль/л}$

Иттрий экстрагируется в ПАФНК подобно тяжелым РЭЭ, однако значительно лучше легких РЭЭ ($S_{\text{Yt,La}} = 8,9$), что может быть использовано для выделения иттрия из концентрата РЭЭ, полученного из отвального фосфоригипса ОАО «ВМУ», в котором иттрий содержится наряду с большим количеством РЭЭ легкой группы [3].

Была исследована возможность применения ПАФНК для разделения среднегибелых РЭЭ – Gd, Tb, Dy. Изучена экстракция индивидуальных Gd, Tb, Dy и рассчитаны коэффициенты разделения. В полученных из оксидов РЭЭ растворах кислотность была достаточно высокой, это потребовало нейтрализации раствором аммиака для получения заданной кислотности и последующего добавления необходимого количества NH_4NO_3 для достижения выбранной концентрации нитрата аммония. Влияние концентрации NH_4NO_3 на коэффициенты распределения и разделения Gd, Tb, Dy представлено в таблице. Для последующих экспериментов была выбрана концентрация NH_4NO_3 , равная 2 моль/л.

Таблица - Зависимость коэффициентов распределения и разделения Gd, Tb, Dy от концентрации NH_4NO_3 в ПАФНК

$[\text{Gd}] = 0,2 \text{ моль/л}$, $[\text{Tb}] = 0,2 \text{ моль/л}$, $[\text{Dy}] = 0,2 \text{ моль/л}$
 $[\text{HNO}_3] = 0,1 \text{ моль/л}$, $[\text{ПАФНК}] = 0,3 \text{ моль/л}$

$[\text{NH}_4\text{NO}_3]$, моль/л	D_{Gd}	D_{Tb}	D_{Dy}	S_{Gd}	$S_{\text{Dy,Gd}}$	$S_{\text{Dy,Tb}}$
0,50	0,18	0,22	0,38	1,22	2,11	1,73
1,00	0,20	0,24	0,40	1,20	2,00	1,67
2,00	0,20	0,24	0,46	1,20	2,30	1,92
2,50	0,30	0,35	0,65	0,92	1,71	1,86

Без NH_4NO_3 коэффициент разделения пары Dy/Gd согласно данным рис. 1 равен 1,6.

Далее была изучена экстракция Gd, Tb, Dy при совместном присутствии. Массовое содержание Gd, Tb, Dy в исходном растворе $\Delta[\text{Ме}]_{\text{исх}} = 0,2 \text{ моль/л}$ соответствовало отношению этих элементов в концентрате Томторского

Месторождения [4]. Экстракцию проводили 0,3 моль/л ПАФНК из 0,1 моль/л HNO_3 в присутствии NH_4NO_3 и без него. Анализ исходного раствора и рафинатов проводился методом ICP. Результаты приведены на диаграммах (рис.2).




Рисунок 2 - Соотношение содержания Gd, Tb, Dy в исходной водной фазе и в органических фазах.

А-исходное соотношение элементов в растворе ($\Sigma[\text{Me}]_{\text{иск}} = 0,2 \text{ моль/л}$);

Б-соотношение элементов в о.ф. при экстракции без NH_4NO_3 ($\Sigma[\text{Me}]_{\text{орг}} = 0,049 \text{ моль/л}$);

В-соотношение элементов в о.ф. при экстракции в присутствии NH_4NO_3 , ($\Sigma[\text{Me}]_{\text{орг}} = 0,055 \text{ моль/л}$).

Можно видеть, что уже при единичном контакте органическая фаза обогащается по Dy примерно в 2 раза по сравнению с исходным водным раствором.

Список используемых источников:

- Туранов А.Н., Каракашев В.К., Родькина Н.И и др. Экстракция редкоземельных элементов поликалийфосфонитрильной кислотой из азотокисльых растворов // Радиохимия. 2007. Т.49. №3. С. 233-236.
- Масленникова Л.С., Миценко М.В., Синегрибова О.А., Образование осадков в экстракционной системе «Слабокислый раствор ниггата Ln – техническая ДЭГФК – амифагический разбавитель» // Успехи в химии и химической технологии. - 2016. - Т.ХХХ. - № 6. - С.68-88.
- Семенов А.А. Технология разделения редкоземельного концентрата, выделенного из фосфогипса, с получением диоксида церия и оксида неодима: Автореферат дисс... канд. хим. наук. – М. ВНИИХТ, 2016, 25 с.
- Архангельская В.В., Лагонский Н.Н., Усова Т.Ю., Чистов Л.Б. / Руды редкоземельных металлов России // Минеральное сырье. Серия геолого-экономическая. - 2006. - № 19. - 72 с.

ВЫДЕЛЕНИЕ РЭ-СОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА ИЗ ЦИРКОНОВОГО КОНЦЕНТРАТА

*Найманбаев М.А., Лохова Н.Г.,
Маркаев Е.К., Баттабекова Ж.А.*

АО «Институт металлургии и обогащения», г. Алматы

В цирконовом концентрате, полученным из руды месторождения Обуховское (Северный Казахстан), в сумме редкоземельных элементов преобладают наиболее востребованные лантаноиды средней и тяжелой групп. Поэтому цирконовый концентрат является существенным дополнительным сырьевым источником РЭ, имеющим высокую коммерческую стоимость.

В настоящее время для переработки цирконовых концентратов метод хлорирования принят промышленностью в качестве основного и может быть эффективно использован для разделения хлоридов циркона, кремния и редкоземельных элементов.

На основании анализа приведенных в научной литературе образцов установок для хлорирования была создана лабораторная установка для хлорирования в расплаве, позволяющая строго соблюдать температурный и газовый режим процесса, а также улавливать отходящие газы.

Хлорирование проводили в расплаве карналиита в присутствии углерода при температуре 850-900°C, в качестве хлорирующего агента использовали хлорид магния.

В результате исследований определено оптимальное соотношение компонентов шихты концентрат : карналилит : кокс = 1:4:0,25. Продуктами хлорирования являются: тетрахлорид циркона с содержанием основного вещества 95,7%, извлечение 98,3%; тетраклорид кремния – содержание основного вещества 98,5%, извлечение 97,0% и плав после хлорирования с содержанием редкоземельных элементов 540 г/т, их извлечение составило 99%.

На основании химического и физико-химического анализа рассчитан минералогический состав плава хлоридово-зотонки цирконового концентрата, %. хлорида калия 41; хлорида магния 40; хлорида натрия 6; хлорида железа (II) 0,15; хлориды редкоземельных элементов 0,1; оксид маргния 10; сумма прочих минералов 2,75.

Известно [1], что осаждение гидроксидов редкоземельных элементов протекает в интервале значений pH 6 - 8,5. Гидроксид трехвалентного железа выпадает в твердую фазу при pH 2,2 - 3,2.